

MAALAUSOPAS

- TERVAMAALI AUSONILTA

ENNEN MAALAUSTA

- Maalaa, kun lämpötila on vähintään 10 °C. Tervamaali tunkeutuu silloin paremmin puun pintaan ja kuivuu nopeammin.
- Tarkista sääennuste! Maalauksen jälkeen tulisi olla mieluusti muutama poutapäivä.
- Pohjustusta ei tarvita, mutta pese levät ja home pois tehokkaalla homepesulla ja painepesurilla. Pinnan tulee sitten kuivua ennen maalauksen aloittamista.
- Höyläämätön puu? Voit käyttää tervamaalia sellaisenaan – myös aiemmin tervalla, rautavihtrillä ja keittomaalilla käsitellylle puulle ja vanhalle, kuivuneelle puulle.
- Höylätty puu? Laimenna tervamaali lisäämällä joukkoon 10–20 % balsamitärpättiä tai spritiä. Tervavihtrillä on laimentamatta käyttövalmista.
- Puu, joka on aiemmin maalattu keittomaalilla? Poista irtoava pinta ja pese levät pois painepesurilla tai teräsharjalla. Käytä käsittelyyn samaa väriä kuin aiemmin.
- Suojaa pinnat joita ei käsitellä, ja jätä talon ympärillä oleva suojaava peitemuovi paikalleen, kunnes tervamaali on alkanut kuivua pinnalle.



KUN MAALAAAT

- Käytä maalaamiseen leveää sivellintä, noin 70–100 mm.
- Maalaa kuten tavallisella maalilla.
- Vältä paksuja maalikerroksia.
- Sekoita tervamaali huolellisesti ennen maalausta ja säännöllisesti maalauksen aikana. Tervavihtrillä vaatii lisäsekoitusta.
- Maalaa uusi, käsittelemätön puupinta 2 kertaa. Toisen maalauskerroksen voit tehdä aikaisintaan 1–2 päivän kuluttua.

KUN OLET MAALANNUT

- Maalaa sääräsitukselle alttiit pinnat uudelleen 5–10 vuoden kuluessa.
- Suojaisilla pinnoilla huoltomaalausväli on pidempi.
- Huoltomaalausvälit pitenevät myös mitä useammin maalaat tervamaalilla, joka vahvistaa ja suojaa samalla aiemmin maalattuja kerroksia.

ONNISTUMISEN ILOA!