

Maalausopas Tervamaalille ja Tervaöljylle

2026-05



Menekki:

Tervamaalit: 5–8 m²/litra alustasta riippuen. Erittäin kuivunut puu voi lisätä aineen menekin 2–3 kertaiseksi.

Tervavihtrilli & Tervaöljyt: 6–10 m²/litra alustasta riippuen. Erittäin kuivunut puu voi lisätä aineen menekin 2–3 kertaiseksi.

Ennen maalausta:


- Ennen maalausta purkin sisältö tulee sekoittaa huolellisesti.
- Maalaa vähintään 10 °C lämpötilassa, sillä silloin tervatuote imeytyy paremmin alustaan ja kuivuu nopeammin. Tarkista sääennuste – sateen ei tulisi osua päiviin ennen maalausta eikä sen jälkeen.
- Jos puupinta on liian tiivis, voit ohentaa Tervamaalia 10–20 % balsamitärpätillä tai denaturoidulla alkoholilla paremman imeytymisen saavuttamiseksi. Tervavihtrilli ja Tervaöljyt ovat käyttövalmiita sellaisenaan eikä niitä saa ohentaa.
- Uutta painekyllästettyä puuta voidaan käsitellä. Jos imeytyminen on heikompaa höylätyssä puussa, kyllästetyssä puussa tai hirrellä, suosittelemme ohutta ensimmäistä levityskerrosta tai jättämään puun odottamaan 1–2 vuotta, kunnes puupinta on vastaanottavaisempi käsittelylle.
- On eduksi maalata yksi kerros ennen asennusta, sillä käsittelemätön puu voi nopeasti altistua homesienten itiöille. Jos puu on ollut käsittelemättömänä yli neljä viikkoa, se tulee pestä homeenpoistoaineella ennen maalausta. Tämä koskee myös vanhempaa käsittelemätöntä puuta tai voimakkaasti säästä kärsinyttä julkisivua; tarvittaessa kuollut pintakerros tulee poistaa. Uudelleenmaalattaessa talven tai pidemmän tauon jälkeen puu tulee aina pestä homeenpoistoaineella, jotta varmistetaan, ettei homesienten itiöitä jää maalin alle.
- Jos julkisivu on aiemmin maalattu esimerkiksi punamultamaalilla, aloita poistamalla irtonainen maali esimerkiksi teräsharjalla tai muulla puulle sopivalla menetelmällä. Pese sen jälkeen julkisivu homeenpoistoaineella, mieluiten yhdessä painepesurin kanssa, jotta mahdolliset homesienten itiöt poistuvat.
- Suosittelemme ruostumattomia nautoja tai ruuveja kaikille sävyille paitsi Mustanruskea terva ja Mustaterva. Sinkityt naulat tai ruuvit voivat vaurioitua mekaanisessa rasituksessa ja alkaa korroosioitua.
- Maalausopas Tervamaalille ja Tervaöljylle.




Maalatessa:

- Kun maalaat julkisivun ensimmäistä kertaa tervatuotteillamme, suosittelemme parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi kahta ainekerrosta – mieluiten saman maalauskauden aikana. Tervaöljyt on tarkoitettu myös terasseille, joihin yksi levityskerroskerros on riittävä.
- Sävy voi vaihdella hieman valmistuserän mukaan, joten tarkista kannessa oleva etiketti. Jos sinulla on purkkeja eri eränumeroilla, tarkista sävy ja tarvittaessa sekoita erät keskenään sävyerojen välttämiseksi. Mustaterva ja Mustanruskea tervamaali eivät vaadi tätä tarkistusta.
- Sekoita tervatuotetta säännöllisesti maalauksen aikana, jotta pigmentti ei kerääny pohjalle.
- Vältä paksujen kerrosten maalaamista, sillä tämä voi muodostaa hitaasti kuivuvan, lakkamaisen pinnan puulle. Tuotteen tulee imeytyä täysin alustaan. Maalaa kuten tavallisella maalilla. Tervamaalit ja Tervaöljyt voidaan myös ruiskuttaa, katso erillinen ohje verkossa.
- Maalaa yksi lauta kerrallaan tasaisen pinnan saavuttamiseksi. Yhtenäisen lopputuloksen saamiseksi maalaa myös koko seinä kerralla.
- Käytä leveää sivellintä, noin 70–100 mm.

Maalauksen jälkeen:

- Maalausväli: 6–10 vuotta käyttöpaikasta riippuen. Terassi on alttiimpi kuin julkisivu. Suojaisilla sivuilla huoltoväli voi olla pidempi.
 - Auson Tervamaalit ja Tervaöljyt täyttävät kaksi tärkeää tehtävää: ne antavat kauniin sävyn samalla kun terva imeytyy puuhun ja ehkäisee kuivumista ja halkeilua.
 - Erityisen alttiilla pinnoilla tuotteemme ovat erityisen arvokkaita. Huoltoväli pitenee jokaisen uuden käsittelykerran jälkeen.
-  **Huomaa**, että aineeseen kostuneet rätiät ym. voivat syttyä itsestään, joten ne tulee kastella vedellä välittömästi käytön jälkeen ja hävittää paloturvallisessa paikassa. Tämä koskee kaikkia tervatuotteitamme.



Lue lisää: auson.fi